



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción



EMPLASTE MEDIANO

Mortero en polvo de excelente calidad, elaborado a base de *Cemento Portland*, cargas minerales y aditivos de calidad, mismos que fabricados con sistemas de alta tecnología permiten obtener un material con características ideales de manejabilidad, adhesividad y máxima resistencia.

Presentación: **50 kg**

Preparación

Material ya listo, solo agregue 10 litros agua limpia por saco hasta obtener una pasta homogénea.

Usos

Mortero diseñado para emplastar o enjarrar muros de block o ladrillo en interior como exterior. También puede ser utilizado para nivelar muros antes de la instalación de cerámica y para reparaciones de muros, fachadas, huecos, hoyos y cuarteaduras.

Aplicación

Emplaste de muro de block:

- 1 Humedezca la superficie procurando que se encuentre limpia libre de grasa, aceite o algún otro material y que se encuentre dimensionalmente estable
- 2 Con la pasta de *Emplaste grano mediano* utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa aplique el material de abajo hacia arriba procurando dejar un espesor de aproximadamente 3 mm
- 3 Deje por algunos minutos orear el emplaste aplicado y finalmente flotee para dar el acabado deseado
- 4 Finalmente es necesario curar el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumenta la resistencia y durabilidad

Emplaste sobre ladrillo:

- 1 Humedezca el muro de ladrillo, procurando que la superficie se encuentre limpia y libre de grasas, aceites y que se encuentre dimensionalmente estable
- 2 Aplique *Emplaste grano mediano* utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa enjarrando de abajo hacia arriba hasta lograr un espesor de 3 mm
- 3 Deje orear por algunos minutos y aplique una segunda mano. Enseguida utilizando un floteador, nivele y dé el acabado deseado
- 4 Finalmente es necesario curar el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumenta la resistencia y durabilidad

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 40°C
Resistencia a la compresión	140 kg/cm ² promedio
Relación de agua	10 l por saco de 50 kg
Rendimiento	Block 6 m ² saco de 50 kg - Ladrillo 4.5 m ² saco de 50 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

Cementos Químicos Industriales de México, S.A. de C.V.
Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00
www.cemenquin.com