



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción

CEMENTO MORTAR **FR**

El **Cemento Mortar Fraguado Rápido** es una mezcla especial estrictamente balanceada de cemento Portland, agregados finos y aditivos especiales, que hacen de este producto un adhesivo ideal para la instalación rápida de losetas, azulejos o cualquier tipo de recubrimiento cerámico.

Cemento Mortar FR junto con **Polyjunta** nos permite integrar un sistema efectivo de instalación rápida, para casos donde es necesario el acceso inmediato de personas.

Presentación: 20 kg



Preparación

- 1 Mezcle **Mortar FR** con agua limpia en una proporción de 5 a 5.5 litros de agua por saco de 20 Kg.
- 2 Mezcle vigorosamente hasta obtener una pasta de consistencia cremosa de fácil manejo.
- 3 Prepare solo la mezcla de **Mortar FR** que va utilizar en 20 minutos.

Usos

Se recomienda ampliamente **Mortar FR** para pegar o adherir loseta vitrificada, loseta de barro y cualquier tipo de recubrimiento cerámico en pared o piso. En lugares o espacios donde se requiere un fraguado rápido o el paso casi inmediato de personas, como restaurantes, recepciones de oficinas, hoteles, hospitales, clubes deportivos, escuelas, iglesias etc.

Aplicación

Asegúrese que la superficie en donde será aplicada **Mortar FR** se encuentre libre de polvos, grasa y algunas otras adherencias, para poder lograr una aplicación adecuada. Generalmente se usa una llana dentada según la necesidad que se tenga. Después de aplicar uniformemente la mezcla se colocan las piezas asentándolas ligeramente para que tengan adherencia en toda la superficie.

No se debe de caminar o recargarse en las piezas recién puestas, ya que esto puede ocasionar que no tengan una adecuada adherencia.

Ventajas

- A) Es de fácil aplicación, excelente calidad y adhesividad; ideal para reparaciones
- B) No es necesario utilizar aditivos especiales
- C) Permite emboquillar a las 2 horas de instalación y esta listo para el tráfico de personas a las 6 horas de realizada la instalación
- D) No es necesario mojar las piezas cerámicas para su colocación
- E) Se limpia fácilmente con solo aplicar agua y no produce efluorescencias salinas propias
- F) Cumple con los requisitos establecidos por el **ANSI-A-118-1**

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris-verdoso, base cemento gris
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Tiempo de secado inicial	30 min. promedio
Resistencia a la compresión	190 kg/cm ² promedio (7 días 3080 PSI)
Resistencia a la ruptura o corte	25 kg/cm ² promedio (7 días 215 PSI)
Relación de agua	5 - 5.5 l por saco de 20 kg
Fraguado final	6 hrs
Rendimiento	4 a 5 m ² por saco de 20 kg según superficie a cubrir



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

Cementos Químicos Industriales de México, S.A. de C.V.
Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00
www.cemenquin.com